SILVER PEARL

Características Characteristics	**Valores** Value
Densidad aparente Aparent density	2750 kg/m3
Absorción de agua Water Absorption	0,04%
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	-
Resistencia a la compresión Compression resistance	231 Mpa
Resistencia a la flexión Flexural resistance	14,8 Mpa
Resistencia a la helacidad (48 ciclos) Frost resistance (48 cycles)	-
Resistencia al choque térmico Resistance to ageing by thermal shock	No se altera No alterations

Pgn. Ind Las Gándara de Budiño, s/n Apdo. 112
36400 Porriño (Pontevedra) Spain
t +34 986 344 025
euroroca@euroroca.es

www.euroroca.es

euro-roca

Ficha técnica | Technical file